


Wand · Boden · innen · außen

Racofix® 8700 Montagemörtel

Das **Original**
mit der einzigartigen
Rezeptur



- Zementärer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel
- Bereits nach kurzer Zeit sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
- Korrosionshemmend eingestellt

Anwendungen

Zum schnellen Montieren von: Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Tür- und Fensterzargen, Garagentoren, Geräten zur Heißwasserbereitung, Schalttafeln und Schaltkästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, wenn eine schnelle, frühzeitige Belastbarkeit gefordert ist.

Zur Befestigung von Maschinenverankerungen, Regalen, Waschbecken, Konsolen und Hängeschränken. Zum Einsetzen von Haken, Dübeln, Rohrschellen, Dachrinnen und -traufen. Zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und in Betonrohren. Zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen. Zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden

Geeignete Untergründe

Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe im Hoch- und Tiefbaubereich

Mischungsverhältnis

ca. 1 Raumteil Wasser: 3 Raumteile Racofix® 8700 Montagemörtel

Verarbeitungszeit

3 – 5 Minuten bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Lieferform

15 kg Eimer	Artikel-Nr. 74145
5 kg Eimer	Artikel-Nr. 74143
1 kg Eimer	Artikel-Nr. 74181

Wand · Boden · innen · außen

Verarbeitung	Untergründe säubern und vornässen. 1 Raumteil Wasser mit ca. 3 Raumteilen Racofix® 8700 Montagemörtel zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten. Nicht mit gipshaltigen Materialien mischen!
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar. Nicht bei Frost und auf gefrorenem Untergrund verarbeiten.
Werkzeuge	Kelle; Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig
Lizenz	EMICODE gem. GEV: EC1 ^{PLUS} R sehr emissionsarm ^{PLUS}
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) GHS05, GHS07</p> <p>Signalwort: Gefahr</p> <p>Enthält Portlandzement. Enthält Calciumhydroxid. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.</p> <p>Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.</p> <p>Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>GISCODE ZP 1 • Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.</p>

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofix.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 1707-180
Fax +49 611 1707-225
www.racofix.com

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel. +41 3333400-40
Fax +41 3333400-41
www.racofix.com

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel. +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181
www.racofix.com