

# Universal-Montagekleber



- Einkomponentiger, weißer, wasserbeständiger Universal-Klebstoff
- Zum Verkleben von unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Holz, geeignete keramische Produkte, Metall sowie Kunststoff
- Witterungs- und alterungsbeständig

**Anwendungsgebiete** Zum Verkleben unterschiedlichster Materialien wie z. B. Holz, Glas\*, geeignete keramische Produkte, Metall und Kunststoff. Zum Kleben von Dämmmaterialien, Sockelleisten und Metallschienen.

**Geeignete Untergründe** Holz, Glas, Metall (z. B. Aluminium, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoff (z. B. Hart- und Weich-PVC) und mineralische Untergründe (z. B. Fliese, Ziegel)

**Temperaturbeständigkeit** -40 °C bis +90 °C

**Zeit bis zur Hautbildung** ca. 35 Minuten

**Aushärtung/ Vernetzung** 2 – 3 mm in 24 Stunden

**Zeitangaben** beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

**Verbrauch** 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke

**Farbe** weiß

**Lieferform** 431 g Kartusche (12 Stück im Karton) Artikel-Nr. 21709

<b>Untergrund-vorbehandlung</b>	Die Haftflächen müssen staubfrei, sauber, trocken und fest sowie frei von trennenden Substanzen sein. Öle und Fette mit handelsüblichen Lösemitteln vollständig entfernen.
<b>Verarbeitung</b>	Racofix® Universal-Montagekleber wird auf die Haftfläche aufgebracht. Um eine optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Für eine schnellere Aushärtung kann der auf die Haftfläche aufgetragene Racofix® Universal-Montagekleber mit Wasser besprüht/benetzt werden.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +5 °C bis max. +40 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)
<b>Reißfestigkeit</b>	ca. 3,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reißdehnung</b>	ca. 320 %
<b>Shore-A-Härte nach DIN 53 505</b>	ca. 62
<b>Bewegungsaufnahme</b>	ca. 10 %
<b>Werkzeuge</b>	Spritzpistole, Siliconglätter; Werkzeuge unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen
<b>Lagerung</b>	im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken maximal 12 Monate lagerfähig, offene Kartuschen innerhalb 7 Tagen verbrauchen
<b>Hinweise zu Ihrer Sicherheit</b>	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) entfällt.</p> <p>Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Raumbelüftung sorgen.</p> <p><b>EUH208</b> Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, Dibutylzinnbis (acetylacetonat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p><b>P102</b> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. <b>P332+P313</b> Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p><b>GISCODE RS10</b></p>

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.racofix.com](http://www.racofix.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Biebricher Straße 74  
D-65203 Wiesbaden  
Tel: +49 611 1707-180  
Fax: +49 611 1707-225

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Zweigniederlassung Schweiz  
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun  
Tel: +41 3333400 -40  
Fax: +41 3333400 -41

**Sopro Bauchemie GmbH Austria**  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Tel: +43 7224 67141-0  
Fax: +43 7224 67181