

Racofix® Multi-Flexfuge Plus 2-12 mm

- Zementäre, flexible und schnell erhärtende Fuge gemäß CG2 WA (DIN EN 13888)
- Zur Verfugung von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Aggloplatten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger. Bei der Verfugung saugender Keramik (z. B. Steingut) mit Racofix® Multi-Flexfuge Plus muss der Belag zwingend vorgehästet werden.
- Große Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farbtönen
- Sehr pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Mit Racofix®-Glitter in gold und silber optisch hochwertig veredelbar
- Farbbrillant und abriebfest (CG2 WA)
- Für innen und außen, Wand und Boden.
Für Wohnräume, Feucht- und Nassräume sowie auf Fußbodenheizungen, Balkonen und Terrassen.

Racofix® Multi-Flexfuge Plus



Anwendung

Zur Verfugung von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Aggloplatten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger.

Bei der Verfugung saugender Keramik (z. B. Steingut) mit Racofix® Multi-Flexfuge Plus muss der Belag zwingend vorgehästet werden. Für innen und außen, Wand und Boden. Für Wohnräume, Feucht- und Nassräume sowie auf Fußbodenheizungen, Balkonen und Terrassen.

Fugenbreite

2-12 mm

Lieferform

Beutel: 4 und 2 kg; Sack: 12,5 kg
Glitter: 100 g Beutel (10 Stück im Karton)

Mischungsverhältnis

- 4-kg-Beutel:** ▶ Ohne Veredelung mit Glitter: 0,8-0,9 l sauberes Leitungswasser ▶ Mit Veredelung mit Glitter: 0,85-1,0 l sauberes Leitungswasser (max. 40 g/kg Fugenmasse/ ca. 1,5 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)
- 2-kg-Beutel:** ▶ Ohne Veredelung mit Glitter: 0,4-0,45 l sauberes Leitungswasser ▶ Mit Veredelung mit Glitter: 0,4-0,5 l sauberes Leitungswasser (max. 40 g/kg Fugenmasse/ ca. 0,75 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)
- 12,5-kg-Sack:** ▶ Ohne Veredelung mit Glitter: 2,5-2,8 l sauberes Leitungswasser ▶ Mit Veredelung mit Glitter: 2,7-3,2 l sauberes Leitungswasser (max. 40 g/kg Fugenmasse/ max. 5 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)

Belastbarkeit

Nach ca. 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar

Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis max. 25 °C verarbeitbar

Verbrauch

ca. 0,3 kg/m² (Fliese/Platte 30 × 60 cm, 4 mm Fugenbreite);
0,7-1,0 kg/m² (Fliese/Platte 30 × 30 cm oder 40 × 40 cm,
10 mm Fugenbreite)

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-180
Fax +49 611 1707-225
www.racofix.com



MSP 2.5/06.20/06.20

Für alle Arten von
★★★★★
Keramik
Naturwerkstein
Agglo-Platten
Glas- und
Aluminiummosaik
und Einleger
★★★★★

Racofix®
DAS ORIGINAL

Multi-Flexfuge Plus

Die Allround-Fuge für alle Fälle



Racofix® Multi-Flexfuge Plus: Eine Fuge für alle Fälle.

Racofix®
DAS ORIGINAL



Verfeinerte Rezeptur
2-12 mm
Optimales Einfügeverhalten

Große Farbauswahl

Die Racofix® Multi-Flexfuge Plus bietet mit 16 unterschiedlichen Farbtönen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.

Individuelle Fugengestaltung durch Zugabe von Glitter

Durch die optionale Zugabe von Racofix® Glitter in gold und silber können die Fugen hochwertig veredelt werden.



Für alle Arten von Fliesen und Platten

Die Racofix® Multi-Flexfuge Plus ist für alle Arten von Fliesen und Platten geeignet.

Damit erleichtert die Fuge die Entscheidungsfindung beim Verarbeiter. Denn es gilt: Eine Fuge für alle Fälle.

Für alle Arten von
★★★★★
Keramik
Naturwerkstein
Agglo-Platten
Glas- und
Aluminiummosaik
und Einleger
★★★★★

Hohe Farbbrillanz und ausblühfreie Fugen

Die Racofix® Multi-Flexfuge Plus besticht durch ihre Farbbrillanz und Kalkschleierfreiheit. Damit ist dieser Fugenmörtel mehr als ein reines Füllmaterial, sondern trägt maßgeblich zum Design des Badezimmers bei.



kalkschleierfrei und farbbrillant

Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen¹

Durch ihre Mörtelformulierung bietet die Racofix® Multi-Flexfuge Plus einen erhöhten Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen¹.

Zudem zeigt sie erhöhte Widerstandskraft gegenüber haushaltsüblichen Reinigern².



erhöhter Schutz vor sauren Reinigern²

¹ Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung
Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.racofix.com

² im Vergleich zu herkömmlichen zementären Racofix® Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung